

Holzart Lärche (Larix sibirica)



| Freie Sortierung nach EN 13489 | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Sortiment | Ambiente | Merkmale nach EN 1310: | Oberseite der Lamelle |
| Herkunft | Sibirien | Breiten [mm] | 185 |
| Längen [mm] | 2480 | Stärken [mm] | 15 |
| Sortierung: | Classic | | |
| Äste, fest verwachsen | zulässig: bis 40 mm | | |
| Durchfalläste, Löcher | zulässig: bis 30 mm | | |
| Farbunterschiede | zulässig: | | |
| Faserneigung | zulässig | | |
| Flügeläste | zulässig | | |
| Harzgallen | zulässig: bis 25 mm | | |
| Kittstellen | zulässig | | |
| Markröhre | zulässig | | |
| Punktäste | zulässig | | |
| Rindeneinwuchs | nicht zulässig | | |
| Risse | zulässig: bis 40 mm | | |
| Schädlingsbefall (nach EN 1311) | nicht zulässig | | |
| Schilferrisse | nicht zulässig | | |
| Leichte Risse, Haarrisse | zulässig: bis 40 mm | | |
| Nicht sichtbare Elemente: | Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. | | |
| Bemerkungen: | Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3 % der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird. Risse und Löcher größer 3 mm müssen verfüllt sein Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm EN 13489 | | |
| Datum letzte Änderung: | 01.10.2020 bis auf Widerruf | Weblink: | www.hain.de |
| Geändert durch: | PJ/KJ | Dateiname: | Datenblatt_LHD_Lärche.xlsx |