

Holzart Eiche (Quercus spp.)



Freie Sortierung nach EN 13489			
Sortiment	Castello	Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle
Herkunft	Europa	Breiten [mm]	220, 260, 300 / 160, 195, 280, 340
Längen [mm]	3650, 4200 / 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000	Stärken [mm]	17 / 19
Sortierung:	Classico	Rustiko	Splint
Äste, fest verwachsen	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 85 mm	zulässig: bis 85 mm
Durchfalläste, Löcher	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 40 mm
Farbunterschiede	zulässig: mittelstarke Variationen in braunen Farbtönen	zulässig	zulässig
Faserneigung	zulässig	zulässig	zulässig
Gesunder Splint	nicht zulässig	zulässig: einseitig bis 10 mm	zulässig: bis 60% der Dielenbreite
Kittstellen	zulässig	zulässig	zulässig
Markstrahl	zulässig: wenn farblich passend	zulässig	zulässig
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Risse	zulässig: bis 40 mm	zulässig: bis 100 mm	zulässig: bis 100 mm
Schädlingsbefall (nach EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schilferrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Leichte Risse, Haarrisse	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 100 mm	zulässig: bis 100 mm
Nicht sichtbare Elemente:	Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.		
Bemerkungen:	Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zuzulassen, dürfen 3& der Stäbe in einem Los aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe aus anderen Sortierklassen sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird. Risse und Löcher größer 3mm müssen verfüllt sein Für die geometrischen Eigenschaften gilt die Norm 13489		
Datum letzte Änderung:	01.10.2020 bis auf Widerruf	Weblink:	www.hain.de
Geändert durch:	PJ/KJ	Dateiname:	Datenblatt_LDH_Eiche_Castello.xlsx